




Akvi Primer - Акви Праймер

ТИП Водоразбавляемая акрилатная грунтовка.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для деревянных поверхностей внутри помещений.

Объекты применения Рекомендуются для мебели, дверей, молдингов и других деревянных поверхностей, используемых внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Быстросохнущая грунтовка с хорошими свойствами шлифования. Финишное покрытие может выполняться как водоразбавляемыми, так и органоразбавляемыми продуктами.

Цвета Белый.

Степень блеска Матовая

Расход

Рекомендуемое количество при нанесении (без разбавления)		Теоретический расход
Толщина сухой пленки	мокрой	
35-50 мкм	80-120 г/м ²	10 - 14 м ² /л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и

шероховатости поверхности обрабатываемого объекта.

Разбавитель Вода и Растворитель Акви

Способ нанесения Безвоздушное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"- 0,015" и давление 100 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Комбинированное безвоздушное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"- 0,015" и давление 40 - 120 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть ок. 1-3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Традиционное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 1,4 - 1,8 мм и давление 2 - 3 бар.

Время высыхания

100-120 г/м ² мокрой пленки	+23 °C	+50 °C	ИКС ИКС
Сухая от пыли, спустя	5-10 мин	5 - 10 мин	
Сухая на отлип, спустя	10-15 мин	5 - 10 мин	



Akvi Primer - Акви Праймер

Сухая для последующего шлифования, спустя	15-20 мин	5 - 10 мин	1-2 мин
---	-----------	------------	---------

Время высыхания и межслойной выдержки зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Сухой остаток 40±2% по объему.
60±2% по весу.

Плотность 1,4 кг/л.

Код 006 5021

Свидетельство о государственной регистрации [AKVI PRIMER](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура грунтовки, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Предварительная подготовка Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

Окраска Тщательно перемешать перед нанесением. Разбавить до необходимой вязкости.

Рекомендуемое финишное покрытие - Акви Топ 30, Акви Топ 30 ФД, Диккопласт 30 и Луминол 2С Н.

Очистка инструментов Вода и Растворитель АКВИ.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС Содержание летучих органических веществ составляет 55 г/л грунтовки. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной на 10 % по объему) составляет 50 г/л. VOC 2004/42/ЕС (cat A/d) 130 g/l (2010)

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности [Akvi Primer \(former Akvi Surf-O, primer\) 0065021](#)

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



Akvi Primer - Акви Праймер

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)