



# Акви Топ FD 30 - Акви Топ ФД 30

**ТИП** Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная финишная краска.



**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Быстросыхающая финишная краска для применения внутри помещений.

**Объекты применения** Применяется для деревянных панелей, дверей, декоративных планок, других древесных и древесностружечных поверхностей внутри помещений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Характеристики** Низкое содержание летучих органических соединений. Обеспечивает хорошую защиту при штабелировании.

**Цвета** Колеруется по системе AVATINT

**Цветовые каталоги** Каталоги цветов RAL, NCS, SSG, BS и SYMPHONY.

**Степень блеска** Полуматовая

**Класс эмиссии** Класс М1 классификации низко-эмиссионных строительных материалов, присвоенный Финским Строительным Информационным Фондом RTS.

Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленной)		Теоретический расход
мокрая	толщина сухой пленки	
110-120 г/м <sup>2</sup>	30 мкм	9 - 10 м <sup>2</sup> /л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Разбавитель** Вода

**Способ нанесения** Безвоздушное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 0,011" - 0,015" и давление 120 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Комбинированное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 0,011" - 0,015", давление 40 - 120 бар и давление распыляющего воздуха 1 - 3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Традиционное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 1,6 - 2,2 мм и давление 2 - 3 бар.

Время высыхания	+23 °C	+50 °C	Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины
	Сухая от пыли, спустя	25-30 мин	



## Акви Топ FD 30 - Акви Топ ФД 30

Сухая на отлип, спустя	25-30 мин	5-10 мин	слоев, температуры, относительной влажности воздуха и
Сухая для шлифования, спустя	30-35 мин	10-15 мин	

вентиляции.

Сухой остаток	33±2 % по объему, 43±2 % по весу
Плотность	1,2±0,1 кг/л
Код	454-серия

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +18°C и относительная влажность воздуха не ниже 70%. Для обеспечения оптимального результата требуется хорошая вентиляция. Продукт может быть высушен как в печи, так и без ее использования.
Предварительная подготовка	Удалить с поверхности пыль, загрязнения и непрочные держасьшиеся частицы. Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Прогрунтованная поверхность должна быть наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.
Грунтование	Акви Праймер ДС, Акви Праймер Джей, Диккопласт Праймер или Дикко Сурф Праймер.  Внимание! Акви Топ ФД 30 нельзя наносить в два слоя.
Разбавление	Вода.
Окраска	Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Прогрунтованная поверхность должна быть наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.
Очистка инструментов	Вода.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	Содержание летучих органических веществ - 14.3 г/л краски. Максимальное количество ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 5% по объему) - 13.5 г/л. VOC 2004/42/ЕС (cat A/d) 130г/л (2010)

### ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться



## Акvi Top FD 30 - Акви Топ ФД 30

только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)