



Ensi - Энси

ТИП Уретановое масло.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в качестве защитного и пылесвязующего вещества для бетонных поверхностей.

Объекты применения Предназначен для обработки бетонных полов и стен в промышленных и складских и подвальных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Проникает в бетон без формирования защитной пленки. Превосходно выдерживает износ и мытье. Обладает стойкостью к воздействию бензина, растворителей, смазочных материалов, консистентных смазок. Обладает стойкостью к воздействию растительного и животного жира, а также разбавленных растворов кислот и щелочей.

Цвета Прозрачный.

Степень блеска Глянцевая

Расход Расход на бетонный пол в среднем:
Пористые бетонные поверхности: 3 – 6 кв.м / л
Плотные бетонные поверхности: 10 – 15 кв.м / л
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также пористости и шероховатости окрашиваемого объекта.

Способ нанесения Кистью или валиком.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%
От пыли, спустя - 2 ч
На отлип, спустя - 6 ч

Высыхает и при низких температурах, свыше + 5 °С.

Сухой остаток 30 ± 2 % по объему.

Плотность 0,8 кг/литр.

Код 005 0433

Свидетельство о государственной регистрации  [Ensi_SGR](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ





Ensi - Энси

Условия при обработке	Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и масла не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха не должна быть превышать 80%.
Предварительная подготовка	<p>Новая бетонная поверхность:</p> <p>Цементное молочко удалить шлифовальным оборудованием или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.</p> <p>Старая бетонная поверхность:</p> <p>Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить, промыв эмульсией Маалипесу. Очистить выбоины и трещины до чистого бетона. Трещины расширить, например, абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.</p>
Грунтование	Для грунтования использовать уретановое масло Энси, разбавленное на 10-20%. Энси вылить на пол и распределить равномерно по поверхности.
Обработка	<p>Наносится кистью или валиком.</p> <p>Повторное нанесение при необходимости произвести спустя 12 - 24 часов после грунтования.</p> <p>Внимание! Применять Энси тонким слоем, так чтобы после высыхания масло полностью впиталось в бетонную подложку.</p>

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Паспорт техники безопасности	 Ensi_PB
Паспорт техники безопасности растворителя	 Thinner_PB

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



Ensi - Энси

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)