



# Pinja Flex Primer - Пинья Флекс Праймер

ТИП Водоразбавляемая акрилатная грунтовка.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для наружных деревянных поверхностей.

Объекты применения Рекомендуется для защиты деревянных окон, наличников и входных дверей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Быстросыхающая, эластичная грунтовка для наружных работ. Блеск 5-10 согласно ISO 2813/60°.

Цвета Белый

Степень блеска Матовая

Стандарт измерения блеска ISO 2813/60°

Расход	Рекомендуемая толщина нанесения (при разбавлении 5% от объема)		Теоретический расход
	Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
	150 г/м <sup>2</sup>	40 мкм	8 - 9 м <sup>2</sup> /л

Разбавитель Вода

Способ нанесения Безвоздушное распыление: рекомендуемые диаметр форсунки 0,011"-0,015", давление 100-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Комбинированное распыление: рекомендуемые диаметр форсунки 0,011"-0,015", давление 80-120 бар и давление распыляющего воздуха 1-3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Время высыхания	(100 - 120 г/м <sup>2</sup> )	20 °C	50 °C
	Перед шлифованием	1 час	30 мин
	Перед штабелированием	4 часа	3 часа

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток 35% по объему,  
50% по весу.

Плотность 1,3 кг/л.



## Pinja Flex Primer - Пинья Флекс Праймер

Код 006 5000

Свидетельство о государственной регистрации [PINJA FLEX PRIMER](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и грунтовки должны быть во время нанесения и сушки выше +18С, а относительная влажность воздуха - ниже 70 %.

**Предварительная подготовка** Очистить поверхность от грязи, пыли и отслаивающегося материала. При необходимости поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью Р150-240. Прогрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой зернистостью Р240-320. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

**Грунтование** Пинья Флекс 30.

**Окраска** Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Избегать пенообразования. При нанесении распылением рекомендуется использовать неразбавленной. При необходимости разбавлять водой не более чем на 10%.

**Очистка инструментов** Вода.

**Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС** Содержание летучих органических веществ составляет 65±10 г/л грунтовки. VOC 2004/42/EU (cat. A/d) 130 г/л (2010)

### ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

**Паспорт техники безопасности** [Pinja Flex Primer \(former Akvi Flex Primer\) 0065000](#)

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)