



Pinja Pro Primer - Пинья Про Праймер

ТИП Водоразбавляемая алкидная грунтовка.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для грунтования пиломатериалов, предназначенных для наружного использования.

Объекты применения Грунтовочная краска широкого применения для обработки пиленных деревянных поверхностей. Идеально подходит для грунтовочной окраски и панелей, используемых для обшивки наружных стен, заборов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Обеспечивает деревянной поверхности и хорошую временную защиту на 6-10 месяцев, а также создает хорошую подложку для нанесения водоразбавляемых или алкидных красок.

Цвета Белый 0301, оксид железа красный 2931 и оттенки каталога "Цветы для дома"

Цветовые каталоги Колеруется по системе AVATINT.

Степень блеска Матовая

Рекомендуемое кол-во нанесения (не разбавленной)		Теоретический расход
мокрой / в один слой	теоретическая толщины сухой пленки	
135 гр/м ²	30 мкм	9 - 10 м ² /л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

Разбавитель Вода

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Безвоздушное распыление	30 – 40 сек
Airmix	20 – 30 сек
Окраска вакуумным методом	50 – 60 сек

Время высыхания при нанесении 100-120 гр/м ²	20°C
До обработки, штучная доска	6 – 12 часов



Pinja Pro Primer - Пинья Про Праймер

До обработки, в штабеле	24 часов
ИКС	3 – 8 мин

Внимание! Темные цвета на основе базы "С" сохнут медленнее, чем другие цвета.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток ок. 37 % по объему. (243 6001)
ок. 26 % по объему. (243 6003)
ок. 37 % по объему. (243 0301)

Плотность 1,13 - 1,20 кг/л.

Код 243-серия

Свидетельство о государственной регистрации [Temaprime GF ML AB PinjaProPrimer](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Содержание влаги в пиленной древесине должно быть не более 19 %. Температура воздуха обрабатываемой поверхности и краски должны быть не менее +5С, а относительная влажность воздуха - ниже 80 %.

Окраска Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Для распыления краску разбавить при необходимости водой 5–10%. Цвет грунтовки выбрать согласно цвета покрывной краски. Покрывную окраску совершить не ранее чем, через сутки покрывными красками Пика-Техо, Винха, Ультра или Техо.

Очистка инструментов Вода.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС Содержание летучих органических веществ составляет 8 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 8 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Паспорт техники безопасности [PINJA PRO PRIMER](#)

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Pinja Pro Primer - Пинья Про Праймер

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)