




Pinja Flex 30 - Пинья Флекс 30

ТИП Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная краска.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для наружных деревянных поверхностей.

Объекты применения Рекомендуются для деревянных окон и наружных дверей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Быстросыхающая, эластичная акрилатная краска.

Цвета Колеровка по системе Avatint.

Цветовые каталоги Оттенки согласно каталогу цветов "Деревянные фасады" для наружного применения.

Степень блеска Полуматовая

Расход

Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавления)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
155 г/м ²	50 мкм	8 - 9 м ² /л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Безвоздушное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"-0,015" и давление в форсунке 80-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Комбинированное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"-0,015" и давление в форсунке 40-120 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Время высыхания

При 100 - 120 г/м ²	20 °C	50 °C	70 °C	ИКС
Перед шлифованием	1 час	30 мин	15 мин	1 - 2 мин
Перед штабелированием	4 часа	3 часа	2 часа	2 мин

Время сушки - 100-120 г/м².

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

42% по объему,
53% по весу



Pinja Flex 30 - Пинья Флекс 30

Плотность	1,2 кг/л.
Код	787-серия
Свидетельство о государственной регистрации	PINJA FLEX 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхности от грязи, пыли и отслаивающегося материала.
Грунтование	Пинья Флекс Праймер, Пинья Флекс Изолятор и Пинья Флекс 30.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Продукт поставляется готовым к использованию.
Смешивание компонентов	Перед применением краску тщательно размешать. Избегать пенообразования. Продукт поставляется готовым к использованию.
Очистка инструментов	Вода.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 65 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности	Паспорт безопасности
------------------------------	--------------------------------------

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)