




Temafloor 220W Primer - Темафлор 220В Праймер

ТИП	Двухкомпонентный эпоксидный лак, не содержащий растворителей.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для грунтования новых и старых бетонных полов перед нанесением покрытий и масс серии Темафлор. Подходит для грунтования влажных бетонных поверхностей (относительная влажность бетона выше 97%).	
Объекты применения	Для бетонных полов.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Характеристики	Хорошая стойкость к воздействию масла и консистентных смазок.	
Цвета	Желтоватый.	
Степень блеска	Высокоглянцевая	
Расход	Средний расход на бетонный пол: 6 - 10 м ² /л. Практический расход зависит от шероховатости и пористости обрабатываемой поверхности и метода нанесения.	
Разбавитель	1029 и 1031	
Соотношения смешивания	Основа - 2 части по объему, код 008 4360 Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 4370.	
Жизнеспособность смеси (+23 °С)	Ок. 30 минут после смешивания компонентов и нанесения на пол.	
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли, спустя	6 часов
	Межслойная выдержка, через	9 часов – 3 суток
	Полное отверждение, через	7 суток
	При более низкой температуре отверждение замедляется.	
Сухой остаток	Ок. 100 % по объему	
Плотность	1,1 кг/литр (готовой к применению смеси).	
Код	Основа - 008 4360, отвердитель - 008 4370.	
Свидетельство о государственной регистрации	Temafloor 220W Primer	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и лака не должна опускаться ниже + 15°С. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%.
Предварительная подготовка	Новая бетонная поверхность: Цементное молочко удалить шлифованием, дробеструйной очисткой или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом.



Temafloor 220W Primer - Темафлор 220В Праймер

Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.

Старая бетонная поверхность:

Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить, промыв эмульсией Маалипесу. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием или дробеструйной очисткой. Очистить выбоины и трещины до чистого бетона. Трещины расширить, например, абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.

Грунтование

Для грунтования использовать лак Темафлор 220В Праймер, разбавленный на 30-50%. Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. Если грунтовка полностью впитывается в бетонную поверхность следует нанести второй слой грунта для получения беспористой поверхности. Второй слой грунта можно наносить через 9 часов.

Заделка

Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Темафлор 220В Праймер с сухим чистым песком фракцией 0,1-0,6 мм. (соотношение смешивания 1 часть по объему готовой смеси лака на 1-2 части по объему песка). Если финишная окраска будет выполнена тонким слоем рекомендуется предварительно подшлифовать область неровности.

Смешивание компонентов

Добавить отвердитель к основе в правильном соотношении смешивания и тщательно перемешать, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой (время смешивания около 2 минут).

Очистка инструментов

Растворитель 1029 (или 1031).

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC

ЛОС 2004/42/EC (cat A/j) 500 г/л (2010)
Темафлор 220В Праймер: max. ЛОС < 500 г/л

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности

[Temafloor 220W Primer MSDS RUS](#)

Паспорт техники безопасности отвердителя

[Temafloor 220 W Hardener 0084370 MSDS RUS](#)

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



Темаfloor 220W Primer - Темафлор 220В Праймер

[Назад](#)